

## СВОЙСТВА ПЭНП Sabic LDPE 2801TH00 (SABIC LDPE NC1010)

**Sabic LDPE 2801TH00** - марка, обеспечивающая высокие скорости экструзии и улучшенную стабильность рукава в сочетании с очень высокими оптическими свойствами пленок и прекрасным балансом жесткости и стойкости к ударным нагрузкам. Марка пригодна для производства термоусадочных пленок, высокоблестящих пленок с печатью для автоматической упаковки, пленок под глубокую заморозку.

Показатель	Метод измерения	Единица измерения	Sabic LDPE 2801TH00
Плотность	ISO1183	Г/см <sup>3</sup>	0,928
ПТР (230С, 2,16 кг)	ISO1133	Г/10 мин	0,55
Модуль упругости при растяжении	ISO527-1,-2	МПа	
- вдоль			240
- поперек		240	
Предел прочности при растяжении	ISO527-1,-2	МПа	
- вдоль			30
- поперек		28	
Удлинение при разрыве:	ISO527-1,-2	%	
- вдоль			400
- поперек		620	
Температура плавления по ДСК	ISO306	°С	114
Мутность		%	7
Блеск (45°)			70
Содержание эрукмида	DIN 51454	%	0

**Свойства - для пленки 30мкм, полученной с коэффициентом раздува 3.**