

СВОЙСТВА литьевого полипропилена Moplen HP483R

Показатель	Метод измерения	Единица измерения	Moplen HP483R
Плотность	ISO1183	Г/см ³	0,900
ПТР (230С, 2,16 кг)	ISO1133	Г/10 мин	27,0
Модуль упругости при растяжении	ISO527-1,-2	МПа	1400
Предел текучести при растяжении	ISO527-1,-2	МПа	32
Деформация на пределе текучести	ISO527-1,-2	%	9
Удлинение при разрыве	ISO527-1,-2	%	50
Ударная прочность по Шарпи, с надрезом при 23°С	ISO179	КДж/м ²	2
Твердость по вдавливанию шарика	ISO2039-1	МПа	80
Температура размягчения по Вика (50°С/час, 10Н)	ISO306	°С	151

Примечание: Фирма-производитель (BASELL) в качестве параметра выходного контроля сертифицирует только показатель текучести расплава!