

СВОЙСТВА рандом-сополимера Sabic PP680K для экструзии с раздувом

Sabic PP680K – марка с хорошо сбалансированными ударопрочностью и жесткостью, высоким светопропусканием, контактной прозрачностью и блеском, высокой теплостойкостью.

Показатель	Метод измерения	Единица измерения	Sabic PP680K
Плотность	ISO1183	Г/см ³	0,905
ПТР (230С, 2,16 кг)	ISO1133	Г/10 мин	1,7
Модуль упругости при изгибе	ASTM D 790	МПа	1000
Ударная прочность по Изоду, при 23°С	ISO180/4A	МПа	22
Мутность	ASTN D 1003	%	9
Теплостойкость по Вика	ISO 306/A		128