

## WUXI XINGDA (КИТАЙ)

Марка полистирола	ZKF 301	ZKF 302	ZKF 303	ZKF 401
Плотность пены, г/л	13-17	15-20	18-25	25-35
Гранулометрический состав, мм	1.0-1.6	0.84-1.25	0.7-1.0	0.50-0.8
Содержание порообразователя, %	5.0-7.0	5.0-7.0	5.0-7.0	5.0-7.0
Влажность, %	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6
Время самозатухания не более, сек.	2	2	2	2