

## **СВОЙСТВА ПЭНП Sabic LDPE 2801TH00 (SABIC LDPE NC1010)**

**Sabic LDPE 2801TH00** - марка, обеспечивающая высокие скорости экструзии и улучшенную стабильность рукава в сочетании с очень высокими оптическими свойствами пленок и прекрасным балансом жесткости и стойкости к ударным нагрузкам. Марка пригодна для производства термоусадочных пленок, высокооблестящих пленок с печатью для автоматической упаковки, пленок под глубокую заморозку.

<b>Показатель</b>	<b>Метод измерения</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Sabic LDPE 2801TH00</b>
Плотность	ISO1183	Г/см <sup>3</sup>	0,928
ПТР (230С, 2,16 кг)	ISO1133	Г/10 мин	0,55
Модуль упругости при растяжении - вдоль - поперек	ISO527-1,-2	МПа	240 240
Предел прочности при растяжении - вдоль - поперек	ISO527-1,-2	МПа	30 28
Удлинение при разрыве: - вдоль - поперек	ISO527-1,-2	%	400 620
Температура плавления по ДСК	ISO306	°С	114
Мутность		%	7
Блеск (45°)			70
Содержание эрукмида	DIN 51454	%	0

**Свойства - для пленки 30мкм, полученной с коэффициентом раздува 3.**